



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer : 0 506 650 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer : 92890066.1

(51) Int. Cl.⁵ : C08H 5/04, C08L 99/00,
C08B 30/10

(22) Anmeldetag : 20.03.92

(30) Priorität : 25.03.91 AT 657/91

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung :
30.09.92 Patentblatt 92/40

(84) Benannte Vertragsstaaten :
BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL PT SE

(71) Anmelder : Berghofer, Emmerich, Dr. Dipl.-Ing.
Guggenbergerstrasse 14
A-3021 Pressbaum (AT)

(71) Anmelder : Grzeskowiak, Bogodan, Dr.
ul. Keplera 64 m. 38
PL-60 158 Poznan (PL)

(71) Anmelder : Mundigler, Norbert, Dipl.-Ing.
Hötzendorfsgasse 3
A-3423 St. Andrä/Wörtern (AT)

(71) Anmelder : Schleining, Gerhard, Dr. Dipl.-Ing.
Schiffamtsgasse 9/26
A-1020 Wien (AT)

(71) Anmelder : Zenz, Helmut, Dr. Dipl.-Ing.
Abt Karlsgasse 22-24, Siege II/4
A-1180 Wien (AT)

(72) Erfinder : Berghofer, Emmerich, Dr. Dipl.-Ing.
Guggenbergerstrasse 14
A-3021 Pressbaum (AT)

Erfinder : Grzeskowiak, Bogodan, Dr.
ul. Keplera 64 m. 38
PL-60 158 Poznan (PL)

Erfinder : Mundigler, Norbert, Dipl.-Ing.
Hötzendorfsgasse 3
A-3423 St. Andrä/Wörtern (AT)

Erfinder : Schleining, Gerhard, Dr. Dipl.-Ing.
Schiffamtsgasse 9/26
A-1020 Wien (AT)

Erfinder : Zenz, Helmut, Dr. Dipl.-Ing.
Abt Karlsgasse 22-24, Siege II/4
A-1180 Wien (AT)

(74) Vertreter : Wildhack, Helmut, Dipl.-Ing. Dr.
Patentanwälte Dipl.-Ing. Leo Brauneiss
Dipl.-Ing. Dr. Helmut Wildhack Landstrasser
Hauptstrasse 50 Postfach 281
A-1031 Wien (AT)

(54) Biologisch abbaubares Verpackungs- und/oder Hüll-Material und Verfahren zu seiner Herstellung.

(57) Biologisch abbaubares Verpackungs- und/oder Hüll-Material, mit Polysaccharid-Basis, das dadurch gekennzeichnet ist, daß es mit einer - vorzugsweise mit Druck- und/oder Temperatureinwirkung - formgebend behandelten, einen Wassergehalt von maximal 30 Masse-%, insbesondere von maximal 15 Masse-%, aufweisenden bzw. auf diesen gebrachten Grundmasse gebildet ist, deren Matrix mit der durch an sich bekannte chemisch-thermische und/oder enzymatisch-thermische, sowie gegebenenfalls mechanische, Aufschlußbehandlung mindestens eines pflanzlichen Abfall- und/oder Nebenproduktes mit einem Anteil von - jeweils bezogen auf bzw. angegeben als Trockensubstanz(en)-mindestens 25 Masse-%, vorzugsweise mindestens 50 Masse-%, Zellwandpolysacchariden, insbesondere Zellulose(n), Hemizellulose(n) Lignin(e), Pentosan(e) und Pektin(e) gewonnenen Aufschluß-Gesamtmasse mit musartiger Konsistenz ("Mus") gebildet ist sowie Verfahren zu dessen Herstellung.

Die Erfindung betrifft ein neues biologisch abbaubares Verpackungs- und/oder Hüll-Material, dessen Basis durch Polysaccharid(e) gebildet ist, Verfahren zu dessen Herstellung und die Verwendung der zu ihm führenden Rohstoffe.

Im Zuge der Suche nach Wegen zur Lösung oder zumindest Verringerung der durch Verpackungs- und/oder Hüllmaterialien verursachten Abfallproblematik wurde immer wieder versucht, auf synthetischem Wege erzeugte Produkte dieses Sektors durch Modifikation der Polymere verrottungsfähig zu machen oder derartige Verpackungsmaterialien gleich auf Basis von natürlichen, insbesondere von Pflanzen-Rohstoffen zu entwickeln.

Seit langem sind Papiere und Kartone mit hohen Anteilen von Zellulosen und oft beachtlichen Füllstoffmengen bekannt, wobei der Zusammenhalt der Fasern durch Leimung erreicht wird. Vorteile von Papieren sind ihre Flexibilität und bei Einsatz entsprechender Zusätze auch ihre Reißfestigkeit, Nachteile ihre aufwendige, an ganz bestimmte natürliche Rohstoffquellen gebundene, trotz Anwendung neuer Technologien immer noch umweltschädigende Herstellung, ihr ohne Zusatz von Stoffen mit geringer biologischer Abbaubarkeit recht hohe Flüssigkeits-, insbesondere Wasser-Saugfähigkeit, ihre modernen Formgebungs-Prozessen, wie Thermoeextrusion sowie einer Schweißbarkeit unzugängliche Textur, ihre, insbesondere für Verpackungszwecke oft störende Undurchsichtigkeit und letzten Endes auch eine relativ verzögerte biologische Abbaubarkeit.

Verschiedentlich wurde auch versucht, Verpackungsmaterialien auf Basis von Gelatinen und Stärken mit den verschiedensten Zusätzen herzustellen. Auffälliger Nachteil solcher Produkte sind ihre - ohne echte Modifikation auf chemischem Wege mit den einer solchen anhaftenden Nachteilen - Steifheit einerseits und unerwünschte Sprödigkeit andererseits.

Die Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt, unter Vermeidung der beschriebenen Nachteile bekannter Produkte und ihrer Herstellung biologisch problemlos abbaubare Verpackungs- und Hüllmaterialien aus pflanzlichen Rohstoffen herzustellen, die, da sie selbst Abfälle und Rückstände aus meist organischen Produktionsprozessen im weitesten Sinne darstellen, bezüglich ihrer umweltgerechten Entsorgung selbst zu Problemstoffen zu werden drohen.

Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, daß es aus einer größeren Anzahl von Druckschriften bekannt ist, pflanzliche Abfallprodukte zur Gewinnung von Zellwandpolysacchariden, insbesondere von Pektinen, einer Aufschlußbehandlung zu unterziehen und durch Extraktion das Pektin von den Rückständen abzutrennen.

So ist z.B. in Patent Abstracts of Japan, C-Field, Vol.9, Nr.331 (25.12.1985), Seite 84 C 321 die Extraktion von Pektin aus stärkehaltigen Landwirtschaftsprodukten - wie Kartoffeln - und in der GB-A 2201684 die Gewinnung von Pektinen aus pflanzlichem Gewebe, insbesondere aus Zitrus-Schalen beschrieben, wobei jeweils ein enzymatischer Aufschluß des Pflanzenmaterials erfolgt.

Aus der CH-PS 653 690 ist die Extraktion von Pektinen aus extrahierten Zuckerrübenschnitzeln und aus der DE-OS 2133572 eine solche aus Citrusfruchtschalen bekannt geworden, wobei die Gewinnung und Abtrennung der Pektine durch chemisch-thermische Aufschlußbehandlung mit Säuren unterstützt wird.

Eine durch solchen Säure-Aufschluß und zusätzliche mechanische Energie unterstützte Pektin-Extraktion aus Fruchtmassen und pflanzlichen Preßrückständen beschreibt auch die US-PS 4370473.

Alle diese Druckschriften betreffen nur eine Extraktion der Pektine und die Abtrennung der Extrakte unter Zurücklassung der Extraktionsrückstände. Über eine Weiterverwertung der dabei in großen Mengen anfallenden pflanzlichen Extraktionsabfälle oder deren Einsatz zur Herstellung wertvoller Produkte ist in diesen Druckschriften nicht die geringste Aussage enthalten.

Es wurde nun gefunden, daß die verschiedensten pflanzlichen Abfälle und/oder Rückstände der Agrar-, Futtermittel-, Getränke- und Lebensmittel-Industrie unter Nutzung der in ihnen enthaltenen Zellwandpolysaccharide insgesamt in optisch ansprechende, in ihren Eigenschaften die Produktpalette des Verpackungsektors durchaus bereichernde, benutzungsfreundliche Verpackungs- und Hüllmaterialien für die verschiedensten Zwecke umgewandelt werden können, wenn sie einen ausreichenden Gehalt an Zellwandpolysacchariden aufweisen.

Gegenstand der Erfindung ist somit ein neues, biologisch abbaubares Verpackungs- und/oder Hüllmaterial der eingangs genannten Art, das dadurch gekennzeichnet ist, daß es mit einer - vorzugsweise mit Druck- und/oder Temperatureinwirkung - formgebend behandelten, einen Wassergehalt von maximal 30 Masse-%, insbesondere von maximal 15 Masse-% aufweisenden bzw. auf diesen gebrachten Grundmasse gebildet ist, deren Matrix mit der durch an sich bekannte chemisch-thermische und/oder enzymatisch-thermische Aufschlußbehandlung mindestens eines pflanzlichen Abfall- und/oder Nebenproduktes mit einem Anteil von - jeweils bezogen auf bzw. angegeben als Trockensubstanz(en)- mindestens 25 Masse-%, vorzugsweise mindestens 50 Masse-%, Zellwandpolysacchariden, insbesondere Zellulose(n), Hemizellulose(n), Lignin(e), Pentosan(e) und Pektin(e) gewonnenen Aufschlußgesamtmasse mit musartiger Konsistenz ("Mus") gebildet ist.

Die neuen Produkte zeichnen sich je nach Ausgangs- und Zusatzmaterialien durch Flexibilität, Knitterfreiheit, Elastizität, Plastizität, Zähigkeit, Reißfestigkeit, glatte oder raue Oberfläche, hohe Homogenität, Transparenz oder Opazität und steuerbare Wasserfestigkeit aus und können in jeder für Verpackungsmaterialien üblichen Form vorliegen, also z.B. als geprägte oder glatte Folien, Blätter, Platten, Bahnen oder "Kartone", jeder Dicke, als stoß-, lärm- und wärmedämmende Schaumstoff-Folien oder - Formkörper, gewünschtenfalls mit an ein zu schützendes Gut angepaßter Form, aber auch als Verpackungshilfsmittel in Form von Sphäroiden, Sat-
 5 telkörpern, "Chips" od. dgl. Sie haben den Vorteil, problemlos lackiert, beschichtet, beschriftet, bedruckt, kaschiert und verklebt zu werden, letztenfalls ist äußerst haltbare Verschweißung möglich, durch Einstellung des Wassergehaltes kann sogar Oberflächenhaftfähigkeit erreicht werden.

Die neuen Materialien sind weiters tieftemperaturbeständig und verspröden bei Gefrierschranktemperaturen nicht, sie sind weiters mikrowellenfest, womit sie sich auch für alle Zwecke moderner Lebensmittelverpackung hervorragend eignen. Zusätzlich sei erwähnt, daß sich die neuen Produkte auf Basis der Zellwandpolysaccharide als wesentlich besser plastifizierbar als ähnliche Produkte auf Stärkebasis erwiesen haben, was deren Primär-Verarbeitung, also Formgebung unmittelbar nach Bildung der heißen Grundmasse, z.B.: zwischen Walzen, beim Extrudieren, gegebenenfalls mit Blasformen und auch beim Spritzgießen erleichtert. Diese Eigenschaftsverbesserung wirkt sich aber auch bei einer Sekundärformgebung, also nach Vorliegen eines noch heißen Vorformkörpers, z.B.: einer Rohfolie, welche biegegeformt oder gereckt und/oder geprägt wird, aus. Eine solche sekundäre Formgebung kann auch auf Basis eines vorher produzierten, zwischengelagerten, "kalten" Vorformkörpers erfolgen, und zwar nach einer Erhöhung von dessen Feuchtegehalt und/oder
 10 Temperatur.

Bei einer Verarbeitung der frischgebildeten Grundmasse in Formen, z.B.: beim Spritzgießen, zeigte sich eine wesentliche Arbeitsvereinfachung infolge eines wesentlich formungsfreudigeren Verhaltens der neuartigen Masse im Vergleich zu überwiegend Stärkebasis aufweisenden Massen.

Neben der Gewinnung der beschriebenen wertvollen Produkte bringt die Erfindung den wesentlichen Vorteil, auch zur Lösung der Problematik der Deponierung bzw. Kompostierung von pflanzlichen Abfallprodukten aus der Landwirtschafts- und Lebensmittelproduktion beizutragen, indem diese Abfälle und Rückstände in den Produktionskreislauf zurückgebracht werden und diesen erst nach entsprechender Gebrauchsdauer als dann wesentlich leichter verrottbare Produkte verlassen.

Wesentlicher Faktor zur Erreichung der günstigen Basiseigenschaften stellt die vorangegangene, auf die Gesamt-Abfallmasse gezielt angewandte Aufschlußbehandlung dar, durch welche trotz hoher Flexibilität bei der Wahl der jeweiligen pflanzlichen Abfall- bzw. Rückstandsmaterialien gleichmäßige und reproduzierbare Endproduktsqualitäten erzielbar sind.

Keineswegs zuletzt anzuführender, positiver Effekt des speziellen Aufschlusses ist neben einer wesentlichen Reduktion der bei üblicher Pektin-Extraktion verbleibenden Abfälle, die rasche Verrottbarkeit des neuen Materials, die schon nach relativ kurzer Deponie in stärker feuchter Umgebung beginnt und dann rasch fort-
 35 schreitet.

Zur Erreichung jeweils gewünschter mechanischer, verschleißtechnischer, optischer und sonstiger Eigenschaften der neuen Materialien ist es günstig, wenn in das neue Hüllmaterial Zusätze, wie sie im **Anspruch 2** angegeben sind, integriert sind.

Sowohl vom Standpunkt der Entsorgung als auch hinsichtlich wirtschaftlicher Faktoren sind neue Hüllmaterialien auf Basis der im **Anspruch 3** genannten pflanzlichen Rückstände von Vorteil. Zusätzlich sollen hier konkret neben Preß-Trestern, z.B.: von Wein und Kernobst, Citrusfrucht- und Bananenschalen genannt sein.

Besonders günstige elasto-plastische Eigenschaften und oder Flexibilität mit steuerbarer Rückstellkraft zeichnen die neuen Produkte aus, wenn ihre Grundmasse mindestens einen der im **Anspruch 4** angeführten Weichmacher umfaßt. Die genannten Substanzen bilden Brücken zwischen den durch die Aufschlußbehandlung gezielt veränderten Zellwandpolysaccharid-Ketten aus.

Enthalten die neuen Verpackungsprodukte mindestens einen der im **Anspruch 5** beschriebenen Füllstoffe, können in vorteilhafter Weise ganz gezielt Armierung, Oberflächenrauheit, Versteifung, Opaleszenz und dgl. gesteuert werden. Als Füllstoffe kommen alle für diesen Zweck bekannten, wirtschaftlich tragbaren Stoffe dieses Sektors in Frage. Es soll an dieser Stelle darauf verwiesen werden, daß diese Substanzen schon von den Ausgangsstoffen selbst herrühren können, wie z.B. Einschlüsse, Zellulosefasern und dgl.

In vielen Fällen hat das neue Produkt von den Ausgangsstoffen her schon eine gewisse Eigenfärbung. Diese läßt sich nach der zusätzlichen oder fakultativen Ausführungsvariante gemäß diesem **Anspruch 5** verstärken und/oder variieren. Es können sowohl in Substanz färbende als auch Pigmentfarbstoffe in die neuen Hüllmaterialien bzw. in dessen Grundmasse integriert sein.

Um zu den neuen Verpackungs- und/oder Hüllmaterialien zu gelangen, hat sich ein Verfahren, wie es im **Anspruch 6** wiedergegeben ist, als besonders bevorzugt erwiesen. Dabei ist - trotz der Notwendigkeit eines späteren, zumindest teilweisen Wasserentzuges - die Gegenwart von genügend Wasser eine wichtige Voraus-

setzung, aus der allerdings erst durch eine zusätzliche, mit Temperatur-Erhöhung verkoppelte, chemische bzw. enzymatische Aufschlußbehandlung der erfolgreiche Erhalt der neuen, besonders vorteilhaften Materialien resultiert.

Wie gefunden wurde, wird dabei der volle Erfolg durch die synergistische Wirkung einer über die im **Anspruch 6** genannten Mindestgrenzen hinaus vorangetriebene Wasserlöslichkeit der Gesamt-Zellwandpolysaccharide sichergestellt. Schließlich ist auch der Endgehalt an Wasser von wesentlicher Bedeutung für die neuen Hüllmaterialien - er soll 30 Masse-%, bezogen auf Gesamt-Materialmasse, vorzugsweise 15 Masse-%, nicht übersteigen, üblicherweise liegt er bei schon flexiblen Produkten im Bereich von 10-13 Masse-%.

Bevorzugte - weil einerseits entsorgungssproblematische und andererseits in großen Mengen anfallende - für den Einsatz im erfindungsgemäßen Verfahren besonders geeignete, pflanzliche Rückstände und/oder Abfälle sind ebenfalls, im **Anspruch 6** genannt. Es seien daneben, weil gegebenenfalls infolge ihres oft dezentralen Anfallens nicht so günstig, Preßrückstände der Obst-mosterzeugung, Weintrester und Obstschalen genannt.

Die bevorzugte Herstellungs-Verfahrensweise gemäß **Anspruch 7** hat den Vorteil einer raschen Erreichung der angestrebten musartigen Konsistenz der Grundmasse unter Einsatz billiger Grundchemikalien bzw. naturnaher organischer Säuren. Dabei hat sich gezeigt, daß die Art der Aufschlußsäure einen Einfluß auf die Endproduktqualität haben kann, z.B. erhöht ein chemisch-thermischer Aufschluß der pflanzlichen Ausgangsstoffe mit Phosphorsäure in bemerkenswerter Weise die Zähigkeit der erhaltenen Hüllmaterialien, Salzsäure fördert die Verarbeitbarkeit des zu bildenden Muses in der Herstellungsphase. Die Säuren werden als verdünnte wässrige Lösungen im wesentlichen mit Gehalten im Bereich um etwa 1 Masse-% oder darunter in zumindest gleicher Menge wie das jeweils aufzuschließende Pflanzenmaterial eingesetzt.

Besonders schonend ist jene umweltfreundliche Verfahrensweise, welche **Anspruch 8** angibt, wobei gegebenenfalls sogar selektive Estergruppen-Abspaltungen, die z.B. für spätere Modifikation, z.B. durch Weichmachermoleküle günstig ist, erreicht werden kann.

Die Vorteile und technischen Effekte der jeweils von den **Anspruch 9** umfaßten, vorteilhaften Ausgestaltungen und Ausführungsweisen des erfindungsgemäßen Herstellungs-Prozesses sind schon vorher im Zusammenhang mit den die neuen Verpackungsmaterialien selbst betreffenden Ansprüchen, auf die dort verwiesen ist, erläutert worden.

Es wurde weiters gefunden, daß es besonders für eine glatte, die Formgebung begünstigende Konsistenz günstig ist, wenn eine Feinzerkleinerung gemäß **Anspruch 10** vorgenommen wird.

Wenn in vorteilhafter Weise, wie gemäß einer durch **Anspruch 11** gegebenen Variante vorgesehen, Formgebung und Trocknung einander überlappend erfolgen, kann die Einstellung des gewünschten Wassergehaltes verkürzt werden; dies erfolgt z.B. bei einem Walzentrocknungsverfahren zur Herstellung eines Films des neuen Hüllmaterials.

Einen ganz besonderen Vorteil der neuen Materialien, die hinsichtlich ihrer Manipulierbarkeit und mechanischen Eigenschaften zumindest Papieren und Pappe entsprechen und sie z.B. bezüglich Optik durchaus übertreffen, besteht in deren thermoplastischer Verformbarkeit - teilweise sogar Tiefziehfähigkeit. Dementsprechend ist es besonders vorteilhaft, einer thermoplastischen Formgebung bei Ihrer Herstellung den Vorzug zu geben. Die Thermoplastizität schließt in sich als weiteren Vorteil die - hervorragenden Materialschluß sicherstellende - Verschweißbarkeit der neuen Materialien dar.

Besonders vorteilhaft, weil keine besonderen Investitionen in den Maschinenpark erfordernd, ist es, Formgebung und Trocknung der Mus-Masse mittels Walzentrockner und/oder Extruder vorzunehmen. Dabei können bei deren Kombination auf dem Walzentrockner etwa Flocken der Grundmasse erhalten werden, die ihrerseits, gegebenenfalls unter Zusatz von Additiven, wie oben beschrieben, einer Presse oder Extruderschnecke zugeführt werden.

Schließlich ist die besonders umweltfreundliche und entsorgungsgünstige Verwendung der pflanzlichen Rückstands, Abfall- und/oder Nebenprodukte gemäß **Anspruch 14** ein wesentlicher Gegenstand der Erfindung, zumal diese wie vorher erläutert, zu einem konsumenten- und umweltfreundlichen Verpackungstoff führen.

Anhand der folgenden Beispiele wird die Erfindung erläutert:

Beispiel 1:

2 kg extrahierte, ausgepreßte Zuckerrübenschnitzel (26% TS = Trockensubstanz) wurden mit 3 l einer 0,8%-igen H_2SO_4 gemischt, auf 90°C vorerhitzt und im kochenden Wasserbad unter Rühren hydrolysiert. Nach der Hydrolyse wurde das erhaltene Mus auf 25°C abgekühlt, mit Wasser auf 2,5% TS verdünnt, 3 min lang mit einem Homogenisator ("Ultra-Turrax") homogenisiert, mit NaOH auf pH 3,0 eingestellt. Das etwa 80°C heiße Mus wurde in einem Umlufttrockenschrank bei 80°C auf Metallschalen (30x20x1cm) mit Teflonbeschichtung getrocknet (Flächenbelastung 7,2 kg/m). Wassergehalt der erhaltenen transparenten Folie: etwa 12,5 Masse

-%.

Beispiel 2:

5 5 kg extrahierte, ausgepreßte Zuckerrübenschnitzel wurden mit 7,3 kg einer 0,724% -igen HCl gemischt, und in einem Autoklaven 2 h lang bei 120°C hydrolysiert, mit einer Großküchenmaschine mit Fleischwolfaufsatz zerkleinert und mit NaOH auf pH 3,0 eingestellt.

Das erhaltene Mus wurde mit einem Homogenisator (oder einer Zahnkolloidmühle) bei 100 bar homogenisiert. Dem Mus wurden, bezogen auf TS, 20 Masse-% Glycerin zugesetzt. Ein Teil dieser Mischung wurde
10 nun auf 2,5% TS verdünnt und in einem Umlufttrockenschrank bei 80°C auf Metallschalen mit Teflonbeschichtung wie gemäß Beispiel 1 getrocknet (Flächenbelastung 7,2 kg/m²). Wassergehalt der erhaltenen Folie: etwa 13,2 Masse-%.

Dem verbleibenden Rest wurden 50 Masse-% Kartoffelmehl (Kartoffelstärke, Reismehl) bezogen auf TS zugesetzt. Diese Mischung wurde dann mit einem dampfbeheizten Walzentrockner bei 2 bar Dampfdruck getrocknet. Die erhaltene Folie wurde geschnitten und konnte mit einem handelsüblichen Folienschweißgerät problemlos zu haltbaren Säckchen verschweißt werden.
15

Beispiel 3:

20 3 kg getrockneter und gemahlener Apfeltrester (87% TS) wurden in Wasser suspendiert und auf 8% TS verdünnt, mit einem Homogenisator 3 min lang auf 100 Mikrometer max. homogenisiert, mit HCl auf pH 1,5 eingestellt und 1 h lang bei 120°C autoklaviert.

Nach der Hydrolyse wurden die Proben auf 4% TS verdünnt und mit NaOH auf pH 3,0 eingestellt, und im Umlufttrockenschrank bei 80°C auf Metallschalen mit Teflonbeschichtung getrocknet (Flächenbelastung: 4,5
25 kg/m²). Wassergehalt der erhaltenen Folie: 11,8 Masse-%.

Die Muster aus den Beispielen 1-3 bildeten ab etwa 65° C thermoplastisch verformbare, teil-transparente Folien. Diese wurden nach Einstellung eines konstanten a_w -Wertes von 0,3 (a_w = Wasseraktivität) mit einer Texturprüfmaschine "Instron 1140" auf ihre Eigenschaften untersucht und mit konventionellen Packstoffen verglichen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 im Anschluß an die Beispiele zusammengefaßt.
30

Beispiel 4: (Vergleichsbeispiel, nicht erfindungsgemäß)

2 kg extrahierte, ausgepreßte Zuckerrübenschnitzel (26% TS) wurden auf 90°C vorerhitzt und in einem kochenden Wasserbad 1,5 h lang erhitzt. Danach wurden die Schnitzel in einem Homogenisator zerkleinert,
35 auf 2,5% TS verdünnt und im Umlufttrockenschrank bei 80°C auf Metallschalen mit Teflonbeschichtung getrocknet (Flächenbelastung: 7,5 kg/m²). Es bildete sich keine Folie, sondern bloß eine unzusammenhängende, krümelige Masse.

Beispiel 5:

40 Extrahierte, ausgepreßte Zuckerrübenschnitzel (26% Trockensubstanz TS) wurden mit einer Großküchenmaschine mit Fleischwolfaufsatz zerkleinert, und in einem Cincinnati-Milacron Extruder CM 45 thermisch vorbehandelt (Schnecke 300, Düse 2x1mm, Masstemperatur 130°C) auf 40°C abgekühlt, mit einer Mischung von zellwandpolysaccharid-abbauenden Enzymen (1% Enzym auf TS) und in einem Thermoreaktor unter Rühren
45 24-144 Stunden bei 40°C erhitzt. Das so erhaltene Hydrolysat wurde mit 50 Masse-% Kartoffelmehl bezogen auf TS gemischt und mit einem Walzentrockner getrocknet. Das Trockenprodukt wurde gemahlen und extrudiert (Schnecke 400, Düse 100x1mm, Masstemperatur 100°C). Während der Extrusion wurden rund 25 Masse-% Glycerin bezogen auf TS direkt in den Zylinder eingebracht. Die erhaltene Folie wurde in einer hydraulischen Presse in eine Schalenform gepreßt.

50 Zur Bestimmung des Wasserlöslichkeits- und Wasserabsorptions-Indexes der Muster aus den Beispielen 1-4 wurde die von Richter et al. ("Ausgewählte Methoden der Stärkechemie", Wiss. Verlagsbuchhandlung Stuttgart, 1968) angeführte Methode verwendet. Dazu wurden die getrockneten Muster aus den Beispielen 1-4 auf unter 100 Mikrometer zerkleinert und von den Pulvern je 5 g Trockensubstanz in 100 ml-Zentrifugenbecher eingewogen, mit 60 ml Wasser versetzt und mit einem Stabhomogenisator homogenisiert, auf 100 ml aufgefüllt,
55 30 min bei 30°C mit Magnetrührer gerührt und bei ca. 2000 g abzentrifugiert. Der Überstand wurde zur Bestimmung der gelösten Trockensubstanz eingedampft und getrocknet.

Berechnungsformeln:

$$\text{Wasserlöslichkeitsindex (WLI)} = \frac{\text{getrockneter Überstand (g)} \times 100}{\text{Einwaage (g TS)}}$$

$$\text{Wasserabsorptionsindex (WAI)} = \frac{\text{Gelgewicht (g)} - \text{Einwaage (g TS)}}{\text{Einwaage (g TS)}}$$

Tabelle 1 zeigt die Versuchsergebnisse.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Tabelle 1: Ergebnisse der Bestimmung des Wasserlöslichkeits-(WLI) und des Wasserabsorptions-Indexes (WAI).

Muster	WLI (%)	WAI (%)
Beispiel 1	37,3	14,2
Beispiel 2	45,2	19,7
Beispiel 3	38,5	20,4
Beispiel 4	6,3	6,7

Tabelle 2: Untersuchung der Folieneigenschaften durch einen einachsigen Reißversuch nach DIN 53455 bzw. einen einachsigen Zugversuch mit anschließender Relaxationsmessung gemäß DIN 53455 und 1) und 2)

	FG [g/m ²]	Dichte [g/cm ³]	Ed [mPa/mm] 10 ⁻³	ER [%]	σR [N/mm ²]	Fr/Fo [%]
MUSTER1	240	.80	19.0	3	30	80
MUSTER2	230	1.15	5.0	25	19	55
MUSTER3	800	1.30	.2	26	3	45
PAPIER	70	.70	14.0	3	15	80
PACKPAP	43	.43	12.0	6	19	75
ALU	32	.65	12.0	2	10	95
UL700	15	.91	17.0	21	50	80
XOP	16	.93	5.0	60	45	80
OPP	23	.93	16.0	6	35	85
OPPC	23	.91	30.0	31	160	80

Codierung der Vergleichsmuster (Kunststoffolien: Muster der

Firma Poli-Pack), Handelsware)

PAPIER : Schreibpapier

PACKPAP : handelsübliches Packpapier

ALU : handelsübliche Alufolie (ALUFIX)

UL700 : ULTRALEN UL 700 (Polypropylen Schrumpffolie gelocht)

XOP : extraorientierte Polyolefin Schrumpffolie

OPP : Polypropylen biaxial gereckt, beidseitig acrylbeschichtet, lackiert

OPPC : Polypropylen biaxial gereckt, coextrudiert beschichtet

Einachsiger Reißversuch nach DIN 53455 bzw.

Einachsiger Zugversuch mit anschließender Relaxationsmessung nach DIN 53455 und 1) und 2):

1) M. Peleg: Characterization of the stress relaxation curves of solid foods, J.Food.Sci, Vol.44, No.1 (1979), p.277-281

5 2) G. Schleining: Aspekte mechanischer Texturmessung bei festen Lebensmitteln, Ernährung/Nutrition, Vol.13/Nr.10 (1989), p.585-590

Gerät: INSTRON Universalprüfmaschine Type 1140

Probekörper : $A_0 = 21.0 \text{ cm}$, $L_0 = 50.0 \text{ mm}$

Prüfgeschwindigkeit: $VJ = 50 \text{ mm/min}$

10

Meßgrößen:

FG Flächengewicht

Ed Deformationsmodul, Anstieg der Spannung pro mm Dehnung, Maß für die Steifigkeit

15 ϵ_R Reißdehnung = $\text{Reißweg} \cdot 100 / L_0$, Dehnung bei welcher der Probekörper reißt, angegeben in % der Meßlänge

σ_R Reißfestigkeit, Spannung bei welcher der Probekörper reißt, bezogen auf die Querschnittsfläche ($10 \text{ mm} \times \text{Folienstärke}$)

20 Fr/F_0 Relative Elastizität, (F_0 = relaxierende Kraft, Fr = unrelaxierte Kraft), Maß für die Elastizität bzw. für die Formbeständigkeit: schwankt zwischen 0 und 100%: 100 = rein elastisch, geht nach Aufhebung der Verformung vollkommen in die Ausgangsgestalt zurück; 0 = plastisch, behält nach Aufhebung der Verformung die verformte Gestalt

25 **Patentansprüche**

1. Biologisch abbaubares Verpackungs- und/oder Hüll-Material, mit Polysaccharid-Basis dadurch gekennzeichnet, daß es mit einer - vorzugsweise mit Druck- und/oder Temperatureinwirkung - formgebend behandelten, einen Wassergehalt von maximal 30 Masse-%, insbesondere von maximal 15 Masse-%, aufweisenden bzw. auf diesen gebrachten Grundmasse gebildet ist, deren Matrix mit der durch an sich bekannte chemisch-thermische und/oder enzymatisch-thermische, sowie gegebenenfalls mechanische, Aufschlußbehandlung mindestens eines pflanzlichen befall- und/oder Nebenproduktes mit einem Anteil von - jeweils bezogen auf bzw. angegeben als Trockensubstanz(en)- mindestens 25 Masse-%, vorzugsweise mindestens 50 Masse-%, Zellwandpolysacchariden, insbesondere Zellulose(n), Hemizellulose(n)

30 Lignin(e), Pentosan(e) und Pektin(e) gewonnenen Aufschluß-Gesamtmasse mit musartiger Konsistenz ("Mus") gebildet ist.

2. Verpackungs- und/oder Hüllmaterial nach **Anspruch 1**, dadurch gekennzeichnet, daß in die Grundmasse - jeweils bezogen auf Trockensubstanz(en) - 0,5-150 Masse-% mindestens eines Additivs aus der Gruppe der zellwandpolysaccharid-kompatiblen Weichmacher, Füllstoffe und Farbstoffe integriert sind.

40

3. Verpackungs- und/oder Hüllmaterial nach **Anspruch 1** oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß dessen Grundmasse mit dem durch eine wie dort genannte, an sich bekannte Aufschlußbehandlung von Rückständen und/oder befällen einer Pressung und/oder Ausschlämmung und/oder Extraktion und/oder sonstigen Verarbeitung pflanzlicher Rohstoffe, insbesondere durch von Zuckerrübenschnitzeln, Obst- und Gemüse-Verarbeitungs-Rückständen, Rückständen der Fett- und/oder Ölgewinnung aus pflanzlichem Material und/oder Kartoffelpülpe gewonnenes Mus gebildet ist.

45

4. Verpackungs- und/oder Hüllmaterial nach einem der **Ansprüche 1 bis 3**, dadurch gekennzeichnet, daß dessen Grundmasse - jeweils bezogen auf Trockensubstanz(en)- 10-100 Masse-%, vorzugsweise 25-80 Masse-% mindestens eines Weichmachers aus der Gruppe Glykol, Glycerin, Ethylenglykol, Propylenglykol, Polyethylenglykol, Polypropylenglykol, niedermolekulare Polyole, Monozucker, niedermolekulare Kohlenhydrate und Oligosaccharide bzw. die genannten Substanzen als wesentliche Komponenten enthaltende Stoffe aufweist.

50

55 5. Verpackungs- und/oder Hüllmaterial nach einem der **Ansprüche 1 bis 4**, dadurch gekennzeichnet, daß dessen Grundmasse 5-50 Masse-% mindestens eines Füllstoffes aus der Gruppe der schwerlöslichen Salze, Mehle (Stärke) und Fasern jeweils pflanzlichen, tierischen, mineralischen und/oder synthetischen

Ursprungs und/oder 0,01-5 Masse-% mindestens eines Farbstoffes biogenen und/oder mineralischen und/oder synthetischen Ursprungs aufweist.

- 5 6. Verfahren zur Herstellung von neuen, biologisch abbaubaren Verpackungs- und/oder Hüllmaterialien auf Zellwandpolysaccharid-Basis, nach einem der **Ansprüche 1-5**, wobei pflanzliches Abfallmaterial einer chemisch-thermischen und/oder enzymatisch-thermischen Abfallbehandlung unterworfen wird, dadurch gekennzeichnet, daß die pflanzliche Abfall- und/oder Nebenprodukte, bevorzugt aus der Gruppe extrahierte Zuckerrübenschnitzel, Preßrückstände, Rückstände und/oder Abfälle der Obst- und Gemüseverarbeitung, Kartoffelpülpe und/oder Preß- und Extraktionsrückstände der Gewinnung und/oder Verarbeitung von Fetten und/oder Ölen aus pflanzlichen Rohstoffen, in Gegenwart von und/oder nach Zugabe von Wasser bis zur Erreichung einer Wasserlöslichkeit von deren Zellwandpolysacchariden von mindestens 15 Masse-%, vorzugsweise mindestens 30 Masse-%, einem der genannten Aufschlüsse unterzogen werden, wobei gegebenenfalls mindestens ein Additiv aus der Gruppe der Weichmacher, Füllstoffe und Farbstoffe - bevorzugt nach dem genannten Aufschluß - zugesetzt wird, und daß die gesamte, auf diese Weise erhaltene, musartige Konsistenz aufweisende Grundmasse ("Mus") mindestens einem Formgebungs- und Wassergehalt-Einstellungs-, insbesondere Trocknungsprozeß unterworfen wird.
- 10 7. Verfahren nach **Anspruch 6**, dadurch gekennzeichnet, daß der chemisch-thermische Aufschluß der pflanzlichen Abfall- und/oder Nebenprodukte durch Zusatz von wässrigen Lösungen von Mineralsäuren, vorzugsweise Salzsäure, und/oder organischen Säuren, vorzugsweise Zitronensäure, vorgenommen wird, wobei ein pH-Wert-Bereich von 0,5 bis 6, vorzugsweise von 1,0 bis 3,0, eingestellt bzw. eingehalten wird, und die thermische Behandlung bei Temperaturen von 50 bis 200°C, vorzugsweise von 70 bis 130°C bei einer Dauer von 5 min bis 5 h, vorzugsweise von 1 bis 2 h, durchgeführt wird.
- 15 8. Verfahren nach **Anspruch 6**, dadurch gekennzeichnet, daß der enzymatisch-thermische Aufschluß des pflanzlichen Rohstoffes mit einem Enzymgemisch mit Hydrolasen, vorzugsweise aus der Gruppe der Zellulasen, Hemizellulasen, Glucanasen und Pektinasen, bei Temperaturen von 25 - 80°C, vorzugsweise von 40-70°C, durchgeführt wird.
- 20 9. Verfahren nach einem der **Ansprüche 6-8** dadurch gekennzeichnet, daß die Additive aus der in **Anspruch 6** genannten Gruppen in einer Menge von insgesamt 0,5-150 Masse-%, jeweils bezogen auf Trockensubstanz, zugesetzt werden, wobei bevorzugterweise die Mengen an Weichmachern, Füll- und Farbstoffen, die jeweils aus den in den **Ansprüchen 3-5** genannten Gruppen stammen, jeweils in den in diesen **Ansprüchen** genannten Mengen zugesetzt werden.
- 25 10. Verfahren nach einem der **Ansprüche 6-9**, dadurch gekennzeichnet, daß die pflanzlichen Abfall- und/oder Nebenprodukte zur Musherstellung vor, während und/oder nach dem Aufschluß einer mechanischen Feinstzerkleinerung unterworfen wird.
- 30 11. Verfahren nach einem der **Ansprüche 6-10**, dadurch gekennzeichnet, daß Formgebung und Trocknung der Grundmasse sequentiell oder zeitlich einander zumindest zum Teil überlappend vorgenommen werden.
- 35 12. Verfahren nach einem der **Ansprüche 6-11**, dadurch gekennzeichnet, daß eine thermoplastische Primär- oder Sekundär-Formgebung der Grundmasse, insbesondere mit Spritzgießen, Blasformen, Tiefziehen bzw. Prägen vorgenommen wird.
- 40 13. Verfahren nach einem der **Ansprüche 6-12**, dadurch gekennzeichnet, daß Formgebung und/oder Trocknung mittels Walzentrockner und/oder Extruder vorgenommen wird.
- 45 14. Verwendung von pflanzlichen Abfall- und/oder Nebenprodukten zur Herstellung von neuen, biologisch abbaubaren Verpackungs- und/oder Hüllmaterialien auf Zellwandpolysaccharid-Basis gemäß einem der **Ansprüche 1-5**, insbesondere nach einem Verfahren gemäß einem der **Ansprüche 6-13**.
- 50



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer : 0 506 650 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer : 92890066.1

(22) Anmeldetag : 20.03.92

(51) Int. Cl.⁵ : C08H 5/04, C08L 99/00,
C08B 30/10, C08L 5/06,
B65D 65/46

- (30) Priorität : 25.03.91 AT 657/91
- (43) Veröffentlichungstag der Anmeldung :
30.09.92 Patentblatt 92/40
- (84) Benannte Vertragsstaaten :
BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL PT SE
- (88) Veröffentlichungstag des später
veröffentlichten Recherchenberichts : 03.02.93
Patentblatt 93/05
- (71) Anmelder : Berghofer, Emmerich, Dr. Dipl.-Ing.
Guggenbergerstrasse 14
A-3021 Pressbaum (AT)
- (71) Anmelder : Grzeskowiak, Bogodan, Dr.
ul. Keplera 64 m. 38
PL-60 158 Poznan (PL)
- (71) Anmelder : Mundigler, Norbert, Dipl.-Ing.
Hötzendorfsgasse 3
A-3423 St. Andrä/Wörtern (AT)
- (71) Anmelder : Schleining, Gerhard, Dr. Dipl.-Ing.
Schiffamtsgasse 9/26
A-1020 Wien (AT)
- (71) Anmelder : Zenz, Helmut, Dr. Dipl.-Ing.
Abt Karlsgasse 22-24, Siege II/4
A-1180 Wien (AT)

- (72) Erfinder : Berghofer, Emmerich, Dr. Dipl.-Ing.
Guggenbergerstrasse 14
A-3021 Pressbaum (AT)
Erfinder : Grzeskowiak, Bogodan, Dr.
ul. Keplera 64 m. 38
PL-60 158 Poznan (PL)
Erfinder : Mundigler, Norbert, Dipl.-Ing.
Hötzendorfsgasse 3
A-3423 St. Andrä/Wörtern (AT)
Erfinder : Schleining, Gerhard, Dr. Dipl.-Ing.
Schiffamtsgasse 9/26
A-1020 Wien (AT)
Erfinder : Zenz, Helmut, Dr. Dipl.-Ing.
Abt Karlsgasse 22-24, Siege II/4
A-1180 Wien (AT)
- (74) Vertreter : Wildhack, Helmut, Dipl.-Ing. Dr.
Patentanwälte Dipl.-Ing. Leo Brauneiss
Dipl.-Ing. Dr. Helmut Wildhack Landstrasser
Hauptstrasse 50 Postfach 281
A-1031 Wien (AT)

(54) Biologisch abbaubares Verpackungs- und/oder Hüll-Material und Verfahren zu seiner Herstellung.

(57) Biologisch abbaubares Verpackungs- und/oder Hüll-Material, mit Polysaccharid-Basis, das dadurch gekennzeichnet ist, daß es mit einer - vorzugsweise mit Druck- und/oder Temperaturreinwirkung - formgebend behandelten, einen Wassergehalt von maximal 30 Masse-%, insbesondere von maximal 15 Masse-%, aufweisen den bzw. auf diesen gebrachten Grundmasse gebildet ist, deren Matrix mit der durch an sich bekannte chemisch-thermische und/oder enzymatisch-thermische, sowie gegebenenfalls mechanische, Aufschlußbehandlung mindestens eines pflanzlichen Abfall- und/oder Nebenproduktes mit einem Anteil von - jeweils bezogen

auf bzw. angegeben als Trockensubstanz(en)-mindestens 25 Masse-%, vorzugsweise mindestens 50 Masse-%, Zellwandpolysacchariden, insbesondere Zellulose(n), Hemizellulose(n) Lignin(e), Pentosan(e) und Pektin(e) gewonnenen Aufschluß-Gesamtmasse mit musartiger Konsistenz ("Mus") gebildet ist sowie Verfahren zu dessen Herstellung.

EP 0 506 650 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 89 0066

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CL.5)
Y	FR-A-2 213 962 (BLANCHON) * Seite 2, Zeile 10 - Zeile 22 * * Seite 2, Zeile 32 - Seite 3, Zeile 2 * * Seite 3, Zeile 25 * * Seite 4, Zeile 24 - Zeile 38 * * Seite 5, Zeile 29 - Zeile 34 * * Ansprüche 1,7,16 * ---	1-6,9, 11-14	C08H5/04 C08L99/00 C08B30/10 C08L5/06 B65D65/46
Y	US-A-2 452 750 (T. W. HALLIDAY ET AL.) * Spalte 1, Zeile 30 - Zeile 45 * * Spalte 3, Zeile 24 - Zeile 38 * ---	1-6,9, 11-14	
D,A	DE-A-2 133 572 (SUNKIST GROWERS INC.) * Seite 4, Zeile 1 - Zeile 6 * ---	6,7	
D,A	GB-A-2 201 684 (SAKAI) * Ansprüche; Beispiel 1 * -----	8	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. CL.5)
			C08H C08B C08L B65D
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 09 DEZEMBER 1992	
		Prüfer MAZET J.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.92 (P0403)